

## Niederschrift über die Entnahme von Asphalt-Bohrkernen und Untersuchungsauftrag nach den ZTV LW

**Aufsicht führendes Amt** \_\_\_\_\_

**TG oder Gemeinde** \_\_\_\_\_ **Landkreis** \_\_\_\_\_

**Baumaßnahme, Weg** \_\_\_\_\_

**Ausführendes Unternehmen** \_\_\_\_\_

**Mischanlage** \_\_\_\_\_

**Bauweisen**

Mischgutart / -sorte	Einbaumenge	Einbaumonat / -jahr
<input type="checkbox"/> Asphalttragdeckschicht AC 16 TD LW	_____ kg/m <sup>2</sup>	_____
<input type="checkbox"/> Asphalttragschicht AC _____ LW	_____ kg/m <sup>2</sup>	_____
<input type="checkbox"/> Asphaltdeckschicht AC _____ LW	_____ kg/m <sup>2</sup>	_____

Eine nicht zu untersuchende Schicht ist  vorhanden  nicht vorhanden (Bitte ankreuzen)

**Probenahme** In der Regel sind alle 200 m ein Bohrkern (Ø 15 cm) - jedoch mind. 5 Bohrkern je Baumaßnahme - zu entnehmen. Die Regeluntersuchungen sind an einer Sammelprobe (5 - 9 Bohrkern) durchzuführen.

	Nr.	km / Station / Profil	Lage	Weg	Bemerkungen
Entnahmetag _____					
Anzahl der BK _____					
<b>Zweck der Probenahme</b>					
<input type="checkbox"/> Kontrollprüfung					
<input type="checkbox"/> zusätzliche Kontrollprüfung (Einengung)					
<input type="checkbox"/> Schiedsuntersuchung					

<b>Sollwerte <u>nachfolgend angeben</u> oder <u>Eignungsnachweis / Erstprüfung beilegen</u></b>			
*) Bei Zugabe von Asphaltgranulat			
		Tragdeckschicht	Tragschicht
Bindemittelgehalt, gesamt / Zugabebindemittelsorte	M.-%		
EP RuK des resultierenden Bindemittelgemisches *)	°C		
Kornanteil > 2 mm (grobe GK)	M.-%		
Kornanteil 0,063 - 2,0 mm (feine GK)	M.-%		
Kornanteil < 0,063 mm (Füller)	M.-%		
Grobkornanteil	M.-%		
Anteil < 0,125 mm	M.-%		

Prüfinstitut: **IFM** Dr. Schellenberg Leipheim GmbH & Co. KG, Maximilianstr. 15, 89340 Leipheim, Tel. 08221/207330, Fax 08221/20733109

**Untersuchungsumfang**  Regeluntersuchung (Schichtdicke, Einbaumenge, Hohlraumgehalt je Bohrkern; Bindemittelgehalt, Kornzusammensetzung, EP RuK, Rohdichte je Sammelprobe und Schicht)

\_\_\_\_\_

**Kostenträger der Prüfungen** \_\_\_\_\_

**Prüfberichte senden an** \_\_\_\_\_ **Ansprechpartner / Tel.** \_\_\_\_\_

**und an** \_\_\_\_\_

Die vorschriftsmäßige Probenahme nach TP Asphalt-StB, Teil 27 bestätigen:

_____	_____	_____	_____
Ort	Datum	für den Auftragnehmer	für den Auftraggeber